



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. gennaio 2012/RE



PPI 75 (S 31062)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	26 - 30	
Colore			nero	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2.0 – 4.0	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	520 – 720	
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	ISO 1798	%	300	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	200	

Schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, progettata per svariate applicazioni nella filtrazione. Prodotto ideale per la filtrazione dell'aria nell'industria automobilistica, condizionamento dell'aria, filtrazione delle polveri etc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.