



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. maggio 2019/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)



COLOR SIP 35 S

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze	
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	33	± 5%	
Colore			Blu intenso/ rosso/verde		
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	4,0	± 15%	
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 met.B	N (Newton)	25%	40%	± 15%
			65%	150	
Resa elastica	UNI EN ISO 8307	%	52	MIN.	
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI EN ISO 1798	kPa		MIN.	
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%		MIN.	
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 11410	Perdita spessore % Perdita portanza %	3,5	MAX.	
			22		
Deformazione residua dopo compressione	UNI EN ISO 1856 met. A	%	75%, 22 h, 70 °C	MAX.	
			4,0		

CODICE DOGANALE : 39211310
Senza CFC e solventi clorurati

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.